# LAMFLOOR® DIECI

SCHEDA TECNICA DATA SHEET

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

| FORMATO / FORMAT | DOGA / PLANK |
|---|---|
| Larghezza / Width | 157 mm |
| Lunghezza / Length | 1380 mm |
| Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack | 6 |
| m² per pacco / m² per pack | 1,300 m² |
| Spessore / Thickness | 10 mm |
| Incastro / Tongue and groove | Clic-System 5G |
| Bisellatura / Bevel | Sui 4 lati / On 4 sides |

## GARANZIA DI FABBRICA / FACTORY WARRANTY

| | METODO / METHOD |
|---|---|
| Classe di utilizzo / Usage class | Uso commerciale pesante 33 / Heavy commercial use 33 |

## CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

| PROPRIETÀ VERIFICATE / VERIFIED PROPERTIES | METODO / METHOD | CRITERIO / STANDARD | RISULTATO / RESULT |
|---|---|---|---|
| Resistenza all'abrasione / Wear resistance | EN 13329 | Classe AC | AC 5 |
| Solidità superficiale / Surface soundness | EN 311 | N/mm² | > 1,5 |
| Adatto al sottofondo riscaldato / Suitable for laying on underfloor heating | | | Ok |
| Rigonfiamento spessore in 24h / Thickness swelling 24h | EN 13329 | % | ≤ 14 |
| Resistenza all'urto / Impact resistance | EN 13329 | N<br>mm | Piccola palla ≥ 15 / Small ball ≥ 15<br>Grande palla ≥ 1000 / Big ball ≥ 1000 |
| Resistenza alla tensione perpendicolare / Internal bond | EN 319 | N/mm² | > 1,2 |
| Resistenza alle macchie / Resistance against staining | EN 438-2 | 5., g.1-2/4., g.3 | Ok |
| Tenuta incastro / Locking strength | ISO 24334 | kN/m | Fl 0,2 ≥ 1<br>Fs 0,2 ≥ 2 |
| Deformazione strato superficiale in lunghezza / Surface layer length | EN 13329 | mm | ± 0,3 |
| Deformazione strato superficiale in larghezza / Surface layer width | EN 13329 | mm | ± 0,1 |
| Trasmittanza termica / Thermal transmittance | DIN EN 12667 | [(m²*K)/W] | R= 0,0745 |
| Conducibilità termica / Thermal conductivity | UNI 10351:1994 | [W/(m•K)] | 0,14 |
| Resistenza allo scivolamento / Slip resistance | EN 13893 | | DS |
| Ortogonalità / Squareness | EN 13329 | mm | Massimo 0,2 / Max 0,2 |
| Planarità tra le doghe / Height difference between connected elements | EN 13329 | mm | Massima ≤ 0,15 / Max ≤ 0,15 |
| Rettilineraità della doga / Surface layer straigthness | EN 13329 | mm/m | < 0,3 |
| Tolleranza fessurazione tra le doghe / Openings between connected elements | EN 13329 | mm | Massimo ≤ 0,20 / Max ≤ 0,20 |
| Reazione al fuoco / Fire classification | EN 13501 | CfI-s1 Difficilmente infiammabile - B1 / CfI-s1 Hardly inflammable - B1 | |
| Emissioni di formaldeide / Emission | EN 717-1<br>E1 | ppm | < 0,05 |

NOTA BENE: i decori 1023-1024 sono stonalizzati / PLEASE NOTE: 1023-1024 are colours with different shades

23 33 CfI-s1 DS E1 HCHO

I decori della collezione Lamfloor Dieci sono stati ottimizzati per resistere ancora di più alla penetrazione dell'umidità. Adatti per ambienti umidi, non idonei ad aree esterne, stanze con un carico di umidità costantemente elevato come box doccia e saune.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.
We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.